



FUNDICIÓN CON GRAFITO ESFEROIDALUNE EN 1563

Designación EN-GJS	Resistencia a la tracción N/mm ²	Límite elástico N/mm ²	Alargamiento mínimo %
EN-GJS-400-15	400	250	15
EN-GJS-400-18	400	250	18
EN-GJS-450-10	400	310	10
EN-GJS-500-7	500	320	7
EN-GJS-500-14	500	400	14
EN-GJS-600-3	600	370	3
EN-GJS-600-10	600	470	10
EN-GJS-700-2	700	420	2
EN-GJS-800-2	800	480	2

FUNDICIÓN DÚCTIL AUSTEMPERIZADA (ADI) UNE EN 1564

Designación EN-GJS	Resistencia a la tracción N/mm ²	Límite elástico N/mm ²	Alargamiento mínimo %
EN-GJS-1000-5	1000	700	5
EN-GJS-1200-2	1200	850	2
EN-GJS-1400-1	1400	1100	1

Fundición dúctil austemperizada (ADI):

- Suministro de piezas en bruto y acabadas.

Servicios adicionales:

- Mecanizados.
- Revestimientos superficiales.
- Tratamientos térmicos.
- Montajes.